

Omschrijving: Goed dekkende, weerbestendige latexverf op basis van kunstharstdispersie Voor binnen en buiten.

Toepassing: Buiten voor het duurzaam afwerken van gevels. Binnen voor het schilderen van muren en plafonds in vochtige ruimten. Geschikte ondergronden zijn: cement- en pleisterwerk, beton, baksteen, gipsplaat, board, behang etc.

Eigenschappen:

- Schrobvast
- Mat
- Duurzaam
- Eenvoudig te verwerken

Kleur: Wit, eventueel aan te kleuren met universele kleurpasta's.

Verwerking: Goed roeren voor gebruik. De eerste laag evt. verdunnen met maximaal 10% water, de tweede laag niet verdunnen. Aanbrengen met een kwast, vachttroller of airless spuit.

Verbruik: Volgens ISO-6504-3 en DIN EN13300 ca. 8m² /liter per laag, afhankelijk van de ondergrond. Dekking bij rendement: klasse 3

Droogtijd bij 23°C en rel. vochtigheid 65%:

Droog na ca. 2 uur.
Overschilderbaar na ca. 4-6 uur.

SYSTEEM-OPBOUW

Ondergrond: De ondergrond moet schoon, droog, stof- en vetvrij zijn. Scheuren en barsten repareren. Loszittende en onstabiele lagen verwijderen en/of herstellen. Bij buitentoepassingen eerst alle mos- en algaanslag verwijderen.

Nieuw pleisterwerk: Binnen voorbehandelen met Finess Primer Muurverf of Finess Primer Transparant. Buiten voorbehandelen met Finess Fixeermiddel.

Bestaand pleisterwerk: Reinigen met water en ontvettingsmiddel. Laten drogen. Binnen voorbehandelen met Finess Primer Muurverf of Finess Primer Transparant. Buiten voorbehandelen met Finess Fixeermiddel.

Poederende ondergronden: Grondig reinigen met schoon water en laten drogen. Voorbehandelen met Finess Fixeermiddel.

Niet watervast verflagen (veegvast): Geheel eraf wassen tot de ondergrond niet meer afgeeft. Dan voorbehandelen met Finess Fixeermiddel.

Beton: Eventuele 'slikhuid' en poeder grondig verwijderen met een ruwe borstel. Behandelen met Finess Primer Muurverf of met een eerste laag verdunde Finess Gevelverf Acryl.

Gas (cellen) beton: Voorbehandelen met een speciaal Grondeermiddel. Vervolgens een pleisterlaag aanbrengen. Na droging behandelen met Finess Primer Muurverf of met een eerste laag verdunde Finess Gevelverf Acryl.

Gipskartonplaten: Naden beplakken met pleistergaas en vullen met een daarvoor geschikt vulmiddel. Na droging: behandelen met Finess Primer Muurverf of met een eerste laag verdunde Finess Gevelverf Acryl.

MDF, spaan- en vezelplaat e.d.: Gladde platen schuren en stofvrij maken, isoleren met Finess Isoleermiddel.

Draagkrachtige verflagen: Reinigen met water en ontvettingsmiddel. Glanzende verflagen eerst mat schuren en zorgvuldig stofvrij maken.

De doeltreffendheid van onze systemen is gebaseerd op materiaalontwikkelingen van de grondstoffenleveranciers en onze praktijkervaringen. Desondanks kunnen wij niet aansprakelijk zijn voor het volgens die systemen vervaardigde werk, daar het uiteindelijke resultaat bepaald wordt door de staat van de ondergronden en andere factoren, die buiten onze controle vallen. Met deze uitgave zijn eerder verschenen technische merkbladen ongeldig.

Verontreinigde plekken door nicotine, vocht, roest of roet: Afwassen met water en ontvettingsmiddel en goed laten drogen. Dan eerst de plek isoleren met Finess Isoleermiddel.

TECHNISCHE GEGEVENS

Bindmiddel: Styreenacrylaatdispersie

Pigmenten: Rutiel titaandioxide en minerale vulstoffen

Oplosmiddel: Water

Vaste bestanddelen: 40% in volume

S.G.: Ca. 1,45 g/ml

Viscositeit: Viscolab LC 3: 5,5 PaS @ 20°C

Maalfijnheid: 50 Micron

Glansgraad: Mat ISO-2813 en DIN EN 13300: 60°/ 2%
85°/ 6%

Tint: Wit

Verdunning: Water

Gevarenklasse: Zie veiligheidsinformatieblad (MSDS)

Reinigen gereedschap: Water en zeep

Prestaties: Afwasbaarheid volgens DIN 53778, min. 5000 slagen: klasse S Schrobvastheid volgens ISO-11998 en DIN EN 13300: klasse 2

Opslag: Minimaal 12 maanden in goed gesloten originele verpakking op droge, koele en vorstvrije plaats.

Algemeen: Goed roeren voor gebruik. Niet verwerken bij temperaturen lager dan +8°C, in de felle zon of bij kans op regen. Vers gecementeerde ondergronden minimaal 6 weken laten uitharden.

Restanten: Deze stof en de verpakking naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval brengen.